tesa® 4963

Informação Do Produto

Fita dupla face transparente

Descrição do produto

tesa® 4963 é uma fita adesiva dupla face transparente, composta por um suporte de PVC e um sistema adesivo de borracha.

tesa® 4963 apresenta uma elevada resistência a plastificantes.

Características

- tesa® 4963 apresenta uma elevada resistência a plastificantes.

Aplicações

- fecho permanente para sacos de papel e plástico
- montagem autoadesiva de materiais decorativos e de embalagem
- emenda de papel, filmes plásticos e folhas metálicas
- fixação de material promocional

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filme PVC	• Espessura total	107 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha natural	• Cor	transparente

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	30 %	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	bom
• Força de tensão	50 N/cm		
• Resistência à humidade	muito bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	baixo
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	70 °C	• Resistência aos suavizantes	médio
• Resistência a químicos	baixo	• Tack	bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4963

tesa® 4963

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao ABS (inicial) 5.4 N/cm
- Adesividade ao ABS (após 14 dias) 6.2 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (inicial) 4 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) 5.2 N/cm
- Adesividade ao PC (inicial) 6.2 N/cm
- Adesividade ao PC (após 14 dias) 6.6 N/cm
- Adesividade ao PE (inicial) 3.8 N/cm
- Adesividade ao PE (após 14 dias) 4.5 N/cm
- Adesividade ao PET (inicial) 5.2 N/cm
- Adesividade ao PET (após 14 dias) 5.4 N/cm
- Adesividade ao PP (inicial) 4.3 N/cm
- Adesividade ao PP (após 14 dias) 6.6 N/cm
- Adesividade ao PS (inicial) 5.3 N/cm
- Adesividade ao PS (após 14 dias) 6.6 N/cm
- Adesividade ao PVC (inicial) 5 N/cm
- Adesividade ao PVC (após 14 dias) 5.9 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial) 5.9 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 6.1 N/cm

Informação Adicional

Variantes de liner:

- PV0 filme de PVC castanho crespado
- PV1 papel glassine castanho (71µm)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4963