


tesa® 60381

Informação Do Produto



Fita tecido condutora cinzenta dupla face de 50µm

Descrição do produto

tesa® 60381 é uma fita adesiva cinzenta dupla face condutora de eletricidade. Consiste num suporte tecido condutor e um adesivo acrílico condutor de eletricidade.

Características

- Elevado desempenho de adesão com nível de aderência de descasque muito elevado
- Excelente desempenho anti-repulsão
- Boa condutividade elétrica na direção XYZ mesmo a altas temperaturas e humidade
- Boa resistência ao rasgo

Aplicações

- Aplicações EMC
- Aterramento de FPC
- Aterramento de antenas
- Aplicações de descarga eletrostática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| • Material do suporte | tecido condutor | • Cor | cinzento |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico condutor | • Cor do protector (liner) | transparente |
| • Tipo de protector (liner) | PET | • Espessura do protector (liner) | 23 µm |
| • Espessura total | 50 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-----------|--|------------------------|
| • Release do protector (liner) | fácil | • Resistência de contacto na direção-z (inicial) | 0.06 Ohm / square inch |
| • Resistência a la temperatura a corto plazo | 180 °C | • Resistência de superfície direção x-y | 0.3 mOhm |
| • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | muito bom | | |

Adesividade ao

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 10 N/cm |
|-------------------------------------|---------|

tesa® 60381

Informação Do Produto

Informação Adicional

- Liner de libertação apertado de 50µm (exterior do rolo)
- Liner de fácil remoção de 23µm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60381>