

tesa® 51960

Informação Do Produto



Fita para colocação de alcatifas para utilizadores profissionais - removível -

Descrição do produto

tesa® 51960 é uma fita dupla face para colocação de alcatifas. O lado aberto pode ser removido, em grande parte, sem deixar resíduos de muitas superfícies e é composto por um filme de PP com adesivo acrílico.

O lado com maior adesão está protegido com um liner branco.

Características

- tesa® 51960 é altamente resistente ao envelhecimento e a plastificantes (não provoca descoloração de pavimentos em PVC / CV).
- O valor diferenciado de adesão é feito à medida para aplicações de colocação de alcatifas e garante uma aderência muito elevada em muitas superfícies comuns.

Aplicações

Colagem de borda e emenda de revestimentos de pavimento à base de espuma ou mantas têxteis, bem como pavimentos em PVC e CV, em praticamente qualquer superfície.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| • Material do suporte | filme PP reforçado com tecido | • Espessura total | 248 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Cor | translúcido |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 80 % | • Resistência a químicos | muito bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | médio |
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | baixo |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistência aos suavizantes | médio |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Tack | bom |

tesa® 51960

Informação Do Produto

Adesividade ao

• Adesividade ao PE (inicial)	3 N/cm	• Adesividade ao PP (lado coberto, inicial)	4.2 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	3.5 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	4.7 N/cm
• Adesividade ao PE (lado coberto, após 14 dias)	5.1 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	6.6 N/cm
• Adesividade ao PE (lado coberto, inicial)	4.5 N/cm	• Adesividade ao Aço (lado coberto, após 14 dias)	13.7 N/cm
• Adesividade ao PP (inicial)	3.5 N/cm	• Adesividade ao Aço (lado coberto, inicial)	9 N/cm

Informação Adicional

De acordo com a DIN 18365, a superfície deve ser plana, limpa, permanentemente unida e seca, assim como livre de óleo ou cera.

(Não adequado para pedra natural)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51960>