

tesa® 64621

Indústria

Informação Do Produto

Fita dupla face de filme de 90 µm



Descrição do produto

tesa® 64621 é uma fita adesiva dupla face transparente composta por um suporte de PP e sistema adesivo de borracha sintética (hotmelt).

Características

- Com adesivo hotmelt, a tesa® 64621 é isenta de solventes e oferece um tack muito elevado.
- tesa® 64621 é protegida por um liner de papel siliconizado.

Aplicações

- Fita de fixação para utilizações gerais
- Fixação autocolante de materiais decorativos e de embalagem
- União de películas, tecidos, papel e materiais plásticos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filme PP	• Cor	transparente
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor do protector (liner)	amarelo
• Tipo de protector (liner)	papel glassine	• Espessura do protector (liner)	70 µm
• Espessura total	90 µm	• Peso do protector (liner)	78 g/m ²

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	140 %	• Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	médio
• Força de tensão	45 N/cm	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	baixo
• Resistência à humidade	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Tack	bom
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	40 °C		

tesa® 64621

Indústria

Informação Do Produto

Adesividade ao

• Adesividade ao PE (inicial)	5 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	9 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	6.5 N/cm	• Adesividade ao PVC (após 14 dias)	9.5 N/cm
• Adesividade ao PP (inicial)	8 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	10 N/cm
• Adesividade ao PP (após 14 dias)	9 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	15 N/cm

Informação Adicional

Variações adicionais de liner:

PV6 filme MOPP vermelho, 80µm

Para bobinas, recomenda-se o uso de dispensadores tesa® para obter resultados ótimos.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64621>