

# tesa® 64621

## Indústria

### Informação Do Produto

Fita adesiva dupla face de filme de 90 µm



### Descrição do produto

tesa® 64621 é uma fita adesiva dupla face transparente composta por um suporte de PP e um sistema adesivo de borracha sintética (hotmelt).

### Características

- Com o adesivo hotmelt, tesa® 64621 não contém solventes e oferece uma adesão inicial muito elevada.
- tesa® 64621 é protegida por um liner de papel siliconizado.

### Aplicações

- Fita de fixação de uso geral
- Montagem autoadesiva de materiais decorativos e de embalagem
- União de películas, tecidos, papel e materiais plásticos

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                             |                    |                                  |                     |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Material do suporte       | filme PP           | • Cor                            | transparente        |
| • Tipo de massa adesiva     | borracha sintética | • Cor do protector (liner)       | amarelo             |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine     | • Espessura do protector (liner) | 70 µm               |
| • Espessura total           | 90 µm              | • Peso do protector (liner)      | 78 g/m <sup>2</sup> |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                              |         |                                                |       |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura                      | 140 %   | • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | médio |
| • Força de tensão                            | 45 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | baixo |
| • Resistência à humidade                     | bom     | • Resistência ao envelhecimento (UV)           | médio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C   | • Tack                                         | bom   |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 40 °C   |                                                |       |

# tesa® 64621

## Indústria

### Informação Do Produto

#### Adesividade ao

- |                                     |          |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Adesividade ao ABS (inicial)      | 7 N/cm   | • Adesividade ao PP (após 14 dias)  | 9 N/cm   |
| • Adesividade ao ABS (após 14 dias) | 11 N/cm  | • Adesividade ao PVC (inicial)      | 9 N/cm   |
| • Adesividade ao PE (inicial)       | 5 N/cm   | • Adesividade ao PVC (após 14 dias) | 9.5 N/cm |
| • Adesividade ao PE (após 14 dias)  | 6.5 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial)      | 10 N/cm  |
| • Adesividade ao PP (inicial)       | 8 N/cm   | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 15 N/cm  |

#### Informação Adicional

Variantes adicionais de liner:

PV6 filme MOPP vermelho, 80µm

Para bobinas, recomenda-se utilizar dispensadores tesa® para obter resultados ideais.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64621>