

# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Informação Do Produto

Fita de tecido de alta qualidade revestida a polietileno

### Descrição do produto

tesa<sup>®</sup> 53799 é uma fita de tecido de alta qualidade revestida a polietileno. Consiste num suporte de tecido PET tecido de 80 malhas revestido a PE, coberto com um adesivo de borracha natural sensível à pressão.

tesa<sup>®</sup> 53799 é uma fita de tecido muito resistente para uma vasta gama de aplicações, sendo especialmente utilizada pelo exército.

### Características

- muito boa adesão, mesmo em superfícies rugosas
- excelente resistência à tração
- repelente à água
- conformável
- disponível em verde-azeitona

### Aplicações

Prática para várias aplicações de reparação e construção, incluindo a área militar, por exemplo:

- Embalagem
- Agrupamento
- Fechar, cobrir e fixar
- Reparação de capôs
- Uniões de toldos
- Aplicações multifuncionais na agricultura

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                         |                     |          |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| • Material do suporte   | tecido extrudido com PE | • Espessura total   | 310 µm   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural        | • Espessura da fita | _NULL µm |

# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Informação Do Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	11 %	• Rasgabilidade manual	bom
• Força de tensão	77 N/cm	• Resistência à abrasão	bom
• Malha (mesh)	80 count per square inch	• Resistência à temperatura (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	110 °C
• Margens rasgadas direitas	bom	• Resistente à água	bom

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 4.7 N/cm

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>