tesa® 6917

Informação Do Produto



Fita adesiva dupla face fílmica para selagem de sacos com adesivo diferencial

Descrição do produto

tesa® 6917 foi desenvolvida para sacos de filme reabríveis. Consiste numa película de PP transparente dupla face com um sistema adesivo diferencial. O produto pode ser facilmente cortado com sistemas de fio quente dos fabricantes comuns de máquinas para sacos.

Características

- Graças aos diferentes níveis de adesão em cada lado, a tesa® 6917 proporciona uma boa removibilidade no lado do adesivo coberto.
- A tesa® 6917 apresenta um fingerlift (prolongamento do liner) para remoção prática do liner.

Aplicações

- Sistema de fecho reabrível para sacos de filme
- Emblemas ou perfis removíveis

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Material do suporte	filme PP	Cor	transparente
Tipo de massa adesiva	acrílico modificado	Cor do protector (liner)	vermelho
Tipo de protector (liner)	MOPP	Espessura do protector (liner)	80 µm
Espessura total	90 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	150 %	Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	bom
Resistência à humidade	muito bom		
Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	bom
Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C	Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
Resistência a químicos	bom	Resistência aos suavizantes	médio
		Tack	bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4917PV0FL

tesa® 6917

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao ABS (inicial) 6.9 N/cm
- Adesividade ao ABS (após 14 dias) 10.1 N/cm
- Adesividade ao ABS (lado coberto, após 14 dias) 6 N/cm
- Adesividade ao ABS (lado coberto, inicial) 4.2 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (inicial) 7.7 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) 10.2 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (lado coberto, após 14 dias) 4.7 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (lado coberto, inicial) 3.5 N/cm
- Adesividade ao PC (inicial) 9 N/cm
- Adesividade ao PC (após 14 dias) 11 N/cm
- Adesividade ao PC (lado coberto, após 14 dias) 6.8 N/cm
- Adesividade ao PC (lado coberto, inicial) 4 N/cm
- Adesividade ao PE (inicial) 3.9 N/cm
- Adesividade ao PE (após 14 dias) 4.1 N/cm
- Adesividade ao PE (lado coberto, após 14 dias) 2.3 N/cm
- Adesividade ao PE (lado coberto, inicial) 1.6 N/cm
- Adesividade ao PET (inicial) 6.6 N/cm
- Adesividade ao PET (após 14 dias) 9.3 N/cm
- Adesividade ao PET (lado coberto, após 14 dias) 4.7 N/cm
- Adesividade ao PET (lado coberto, inicial) 3.1 N/cm
- Adesividade ao PP (inicial) 3.8 N/cm
- Adesividade ao PP (após 14 dias) 6.9 N/cm
- Adesividade ao PP (lado coberto, após 14 dias) 2.6 N/cm
- Adesividade ao PP (lado coberto, inicial) 1.9 N/cm
- Adesividade ao PS (inicial) 7.9 N/cm
- Adesividade ao PS (após 14 dias) 10 N/cm
- Adesividade ao PS (lado coberto, após 14 dias) 5.6 N/cm
- Adesividade ao PS (lado coberto, inicial) 3.8 N/cm
- Adesividade ao PVC (inicial) 6.5 N/cm
- Adesividade ao PVC (após 14 dias) 11 N/cm
- Adesividade ao PVC (lado coberto, após 14 dias) 7 N/cm
- Adesividade ao PVC (lado coberto, inicial) 4 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial) 8.2 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 11.4 N/cm
- Adesividade ao Aço (lado coberto, após 14 dias) 4.1 N/cm
- Adesividade ao Aço (lado coberto, inicial) 4.5 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4917PV0FL

tesa® 6917

Informação Do Produto

Informação Adicional

Para bobinas: Para garantir uma aplicação correta e fiável da fita, recomendamos fortemente a utilização de um dispensador tesa®. Se não for utilizado um dispensador tesa®, é essencial utilizar um rolo de pressão para assegurar uma aplicação ótima.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4917PV0FL