

tesa® 4174

Informação Do Produto



Fita fineline para pintura de design na indústria automóvel

Descrição do produto

Características

- Excelente desempenho de mascaramento em substratos pintados e não pintados
- Sem manchas ou resíduos até 150°C/1h
- Boa conformabilidade com superfícies multidimensionais
- A aresta não descola e a remoção é livre de resíduos

Aplicações

tesa® 4174 é adequada para vários tipos de aplicações de mascaramento.

Exemplos de aplicações incluem:

- Mascaramento de substratos pintados e não pintados (por exemplo, peças plásticas automóveis) que exijam arestas de tinta nítidas e planas
- Mascaramento de carroçarias para pinturas bicolores

Para garantir o melhor desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para recomendar o produto mais adequado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Força de tensão | 25 N/cm | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • De fácil remoção | sim | • Rasgabilidade manual | muito bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.7 N/cm |
|----------------------|----------|

Informação Adicional

tesa® 4174 em pequena largura (10mm): adesão ao aço = 2,4N/cm.

tesa® 4174 também está disponível para corte e transformação com liner de papel 4174 PV4: adesão ao aço = 4,4N/cm, força de descolamento do liner = 14 cN/cm.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4174>

tesa[®] 4174

Informação Do Produto

Informação Adicional

Disponível também como formatos personalizados sob consulta como tesa[®] 54174

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4174>