

tesa® 4334 Precision Mask®



Informação Do Produto

Fita Washi premium para arestas de pintura precisas e planas

Descrição do produto

A tesa® 4334 é uma fita de mascarar Washi premium desenhada para proporcionar um desempenho superior durante a proteção em processos de pintura, alcançando arestas de pintura perfeitas e limpas. É composta por um suporte de papel japonês extra-fino e é revestida com um adesivo acrílico. O adesivo acrílico proporciona uma excelente adesão a várias superfícies como vidro, alumínio, PVC e muitas outras.

A fita de mascarar de precisão pode ser utilizada no exterior até oito semanas e no interior até seis meses, permitindo uma remoção sem resíduos. Adicionalmente, a tesa 4334® Precision Mask suporta processos de secagem em estufa até 150#°C durante 30 minutos, sendo por isso também a solução ideal para aplicações de pintura a spray.

Características

- Garante linhas de pintura nítidas, limpas e planas
- Ideal para aplicações de mascaramento em dois tons
- Adequada para utilização com tintas e vernizes à base de água e solvente
- Mascaramento exterior até 8 semanas
- Mascaramento interior até 6 meses
- Resistência à temperatura de até 120#°C durante 1 hora ou 150#°C durante 30 minutos

Aplicações

- Adequada para mascaramento em interiores (até seis meses)
- Adequada para mascaramento em exteriores (até oito semanas)
- Excelente aderência em superfícies lisas e ligeiramente texturadas
- A tesa® 4334 é ideal para trabalhos de pintura e lacagem de alta qualidade
- Excelente para pintura em spray com posterior secagem em estufa a temperaturas até 120#°C durante 1 hora ou 150#°C durante 30 minutos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

tesa® 4334

Precision Mask®

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 150 °C |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência UV | 8 |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>