

tesa® 4329 PV1



Informação Do Produto

Fita de mascarar flexível para pintura com pistola

Descrição do produto

A tesa® 4329 é uma fita de mascarar flexível, baseada numa folha de papel crepado fino e num adesivo de borracha natural. É adequada para trabalhos ligeiros de pintura com pistola e para aplicações gerais de mascaramento. O sistema adesivo de borracha natural proporciona boa adesão e tack em várias superfícies. A excelente aderência de massas ou tintas (à base de água ou solventes) ao lado reverso da fita evita qualquer tipo de descamação de tinta. Tem resistência à temperatura até 70#°C para secagem subsequente em estufa.

sustentáveis aspectos

57% de conteúdo biológico no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Boa flexibilidade para mascaramento de curvas
- Boa adesão e tack a várias superfícies
- Tintas e massas aderem ao lado reverso
- Resistência à temperatura até 70#°C

Aplicações

- Indicada para trabalhos de pintura e lacagem
- Mascaramento durante a pintura com pistola, com secagem posterior em estufa até 70#°C / 1h

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 57 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 125 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 33 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 80 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4329>

tesa® 4329 PV1

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 2.8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4329>