


# tesa® 4967

## Informação Do Produto



Fita de película transparente dupla face de 160µm

### Descrição do produto

tesa® 4967 é uma fita autoadesiva transparente dupla face composta por um suporte de PET e um adesivo acrílico modificado.

### Características

- Poder de fixação extremamente elevado, mesmo a temperaturas superiores
- Desempenho superior na conversão devido ao suporte de PET resistente e ao fluxo reduzido da massa de adesivo
- Boa performance de adesão mesmo em materiais LSE

### Aplicações

- Fixação de lentes em carcaças de telemóveis
- Fixação de peças de plástico ABS na indústria automóvel
- Fixação de perfis decorativos e molduras na indústria de mobiliário

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                     |                   |              |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| • Material do suporte   | filme PET           | • Espessura total | 160 µm       |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Cor             | transparente |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                              |           |                                                |           |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura                      | 50 %      | • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | bom       |
| • Força de tensão                            | 20 N/cm   | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | bom       |
| • Resistência à humidade                     | muito bom | • Resistência ao envelhecimento (UV)           | muito bom |
| • Resistência a la temperatura a corto plazo | 200 °C    | • Resistência aos suavizantes                  | bom       |
| • Resistência a la temperatura a largo plazo | 100 °C    | • Tack                                         | bom       |
| • Resistência a químicos                     | bom       |                                                |           |

# tesa® 4967

## Informação Do Produto

### Adesividade ao

|                                          |           |                                     |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adesividade ao ABS (inicial)           | 9.8 N/cm  | • Adesividade ao PET (após 14 dias) | 10.5 N/cm |
| • Adesividade ao ABS (após 14 dias)      | 10.8 N/cm | • Adesividade ao PP (inicial)       | 5.3 N/cm  |
| • Adesividade ao Alumínio (inicial)      | 9.6 N/cm  | • Adesividade ao PP (após 14 dias)  | 7 N/cm    |
| • Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) | 12.2 N/cm | • Adesividade ao PS (inicial)       | 10.2 N/cm |
| • Adesividade ao PC (inicial)            | 11.7 N/cm | • Adesividade ao PS (após 14 dias)  | 11.1 N/cm |
| • Adesividade ao PC (após 14 dias)       | 13.1 N/cm | • Adesividade ao PVC (inicial)      | 8.9 N/cm  |
| • Adesividade ao PE (inicial)            | 5.2 N/cm  | • Adesividade ao PVC (após 14 dias) | 11.9 N/cm |
| • Adesividade ao PE (após 14 dias)       | 5.7 N/cm  | • Adesividade ao Aço (inicial)      | 12 N/cm   |
| • Adesividade ao PET (inicial)           | 9.3 N/cm  | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 13.4 N/cm |

### Informação Adicional

De acordo com a análise VDA278, a tesa 4967 não contém quaisquer substâncias individuais restritas pelos regulamentos propostos da GB (China) nem pela diretiz de concentração em interiores do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar (Japão).

### Insencção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4967>