

tesa® 4961

Informação Do Produto



Fita adesiva dupla face com suporte de papel

Descrição do produto

tesa® 4961 consiste num adesivo de borracha natural e num suporte especial de papel.

Características

- O sistema adesivo "duro" proporciona boa resistência ao corte e pode também ser removido sem deixar resíduos de adesivo.

Aplicações

- Emenda de papel e filme
- Fixação autoadesiva de discos de lixa
- Montagem geral em superfícies lisas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 205 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor | branco |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Cor do protector (liner) | castanho |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 3 % | • Resistência a químicos | médio |
| • Força de tensão | 90 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | muito bom |
| • Resistência à humidade | médio | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • Resistência a la temperatura a curto plazo | 110 °C | • Resistência aos suavizantes | médio |
| • Resistência a la temperatura a largo plazo | 40 °C | • Tack | bom |

tesa® 4961

Informação Do Produto

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	6 N/cm	• Adesividade ao PET (após 14 dias)	5.8 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 14 dias)	6.6 N/cm	• Adesividade ao PP (inicial)	5.4 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (inicial)	6.1 N/cm	• Adesividade ao PP (após 14 dias)	6.7 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (após 14 dias)	6.6 N/cm	• Adesividade ao PS (inicial)	7 N/cm
• Adesividade ao PC (inicial)	7.3 N/cm	• Adesividade ao PS (após 14 dias)	7.7 N/cm
• Adesividade ao PC (após 14 dias)	7.5 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	6.2 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	3.9 N/cm	• Adesividade ao PVC (após 14 dias)	6.3 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	4.1 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	7.8 N/cm
• Adesividade ao PET (inicial)	5.7 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4961>