

tesa® 4541

Informação Do Produto



Fita de tecido não revestido adaptável

Descrição do produto

A tesa® 4541 é uma fita de tecido não revestido altamente resistente ao rasgo. Baseia-se num suporte em tecido de rayon de malha 145 e uma massa adesiva de borracha natural. A tesa® 4541 é uma fita muito flexível e adaptável, conveniente para uma vasta gama de aplicações.

sustentáveis aspectos

- 87% de carbono de base biológica no produto total.



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Boa adesão mesmo em superfícies rugosas e oleosas
- Adapta-se às superfícies sem vincar
- Fácil de escrever sobre a fita, ideal para marcação
- Classificação de acordo com a norma FMVSS 302: SE/NBR*

Aplicações

- Fita adesiva veterinária para pensos em cuidados de saúde para animais
- Cablagens
- Reforço de capas de livros e tacos de hóquei

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--------|
| • Material do suporte | tecido não-revestido | • Conteúdo de carbono de base biológica (de acordo com DIN EN 16640) | 86 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 270 µm |

tesa® 4541

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| • Alongamento à ruptura | 16 % | • Malha (mesh) | 145 threads/inch ² |
| • Força de tensão | 90 N/cm | • Resistência à abrasão | bom |
| • Aparência de apoio (visual) | matt | • Resistência à temperatura | 130 °C |
| • Fácil de escrever por cima | sim | | (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição) |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.6 N/cm

Informação Adicional

- auto-extinguível/sem taxa de combustão de acordo com a norma FMVSS 302, testada como composto com um material não inflamável
- Em conformidade com a norma LV 312-1 de Resistência dielétrica.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4541>