

tesa® 7133

Informação Do Produto



Fita de máscara e proteção de superfícies para interiores de automóveis

Descrição do produto

A tesa® 7133 é uma fita autoadesiva de polipropileno com uma massa adesiva de borracha natural. A tesa® 7133 também pode ser utilizada como fita de proteção de superfícies interiores temporária e removível sem resistência aos raios UV. Os substratos pensados para esta aplicação são superfícies de vidro e peças de plástico de alta energia, como PC ou ABS.

Características

- Suporte fino com uma resistência à temperatura até 120 °C/1h
- Suporte de PP não adaptável para aplicações em linha reta
- Massa adesiva natural que funciona em vidro e peças de plástico de elevada energia superficial
- O suporte fino de 80 µm permite criar linhas de divisão de pintura finas.
- Com uma resistência à temperatura de até 120 °C, a tesa® 7133 pode ser utilizada em aplicações de máscara com exposição a temperaturas baixas a médias.

Aplicações

A tesa® 7133 é adequada para vários tipos de aplicações de máscara e proteção temporária de superfícies interiores.

Eis alguns exemplos de aplicações:

- Mascaramento de linhas retas durante pintura multicolor a temperaturas baixas a médias
- Proteção temporária contra sujidade e danos em peças de plástico pintadas e não pintadas (ABS, PC, PMMA)

Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para lhe recomendar o produto certo.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 133 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|----------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 7133

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7133>