

tesa® 7133

Informação Do Produto



Fita fineline para baixas a médias temperaturas para proteção de superfícies e pinturas de design na oficina de pintura automóvel

Descrição do produto

A tesa® 7133 é uma fita fineline de PP não conformável, resistente a temperaturas baixas a médias, com adesivo de borracha natural. É concebida para aplicações temporárias de proteção de superfícies interiores e para mascaramento de 2 tons. Esta fita permite uma remoção sem resíduos em vidro e peças plásticas de alta energia, como PC ou ABS.

Características

- Remoção sem resíduos em vidro e peças plásticas de alta energia (PC ou ABS)
- Resistência à temperatura até 120°C/60 min

Aplicações

Adequada para vários tipos de aplicações de mascaramento, por exemplo:

- Proteção temporária de superfícies
- Pintura a 2 tons com temperaturas baixas a médias de forno em oficinas de pintura automóvel
- Mascaramento para linhas de separação de cor direitas, finas e precisas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 30 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 133 N/cm | • Margens pintadas definidas | sim |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à temperatura (60 min) | 120 °C |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 7133

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7133>