

tesa® 60670

Informação Do Produto



Fita de alumínio robusta - película de 75 µm

Descrição do produto

A tesa® 60670 é uma fita de alumínio robusta composta por uma película de alumínio de 75 µm (3 mil) e uma massa adesiva acrílica transparente

Características

- Estável mecanicamente
- * Fácil de desenrolar
- * Adequada para aplicações permanentes
- * Barreira contra humidade, gases e vapores
- * Eletricamente e termicamente condutora
- * Resistente ao envelhecimento
- * Reflete o calor e a luz
- * Retardante de chama de acordo com a DIN 4102, classe B1
- * Retardante de chama de acordo com os requisitos da UL 510A
- * Cumpre os requisitos da UL723

Aplicações

- Reparações em camiões e atrelados
- Junção e vedação de isolamento térmico, condutas e tubos
- Para tornar os substratos eletricamente e termicamente condutores
- Para refletir a radiação de calor

tesa® 60670

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	película de alumínio	• Espessura total	125 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Espessura da fita	_NULL µm
• Tipo de protector (liner)	nenhum		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	8 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	60 N/cm	• Temperatura de funcionamento até	160 °C
• Aparência de apoio (visual)	reflective	• Temperatura de funcionamento desde	-40 °C
• De fácil remoção	não		

Adesividade ao

• Adesividade ao Vidro (inicial)	10 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	7 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	5.5 N/cm	• Adesividade ao aço	10 N/cm

Certificados

Certificado de acordo com
DIN 4102 B1 and UL 510A

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60670>