

tesa® Bodyguard 50530 PV3



Informação Do Produto

Filme de protecção temporária para superfícies pintadas recentemente

Descrição do produto

tesa® 50530 PV3 "Bodyguard" é a melhor solução de protecção para carroçarias de carro recentemente pintadas. Aplicado directamente após processo de pintura, tesa® 50530 PV3 reduz a possibilidade de danos. Devido à boa resistência à radiação UV e compatibilidade com todos os sistemas de pintura, tesa® 50530 PV3 é a forma mais segura de protecção de carros durante o transporte.

Benefícios do produto:

- Boa adesividade a acabamentos pintados e à maioria de plásticos não pintados.
- União segura durante o transporte (testado a velocidades superiores a 160 km/h - 100 mph)
- Poupança devido à redução de retificações e reparações finais
- Preserva acabamentos de pintura, até 9 meses de armazenamento no exterior
- Fácil de aplicar. Garante processo simples e de baixo custo de aplicação e remoção
- Sem necessidade de polimentos após remoção
- Fácil de eliminar. Componentes ecológicos.

Aplicações

- Protecção de superfícies de metal pintadas (carroçarias) during o processo de montagem, armazenamento e transporte

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 79 µm |
| • Tipo de massa adesiva | EVA | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência a químicos | muito bom |

tesa[®] Bodyguard 50530 PV3

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>