

tesa® 4309 PV1



Informação Do Produto

Fita de mascarar resistente à temperatura para pintura com posterior secagem em estufa até 120#°C

Descrição do produto

A tesa® 4309 é composta por um suporte de papel crepado fino e um sistema adesivo de borracha natural. A fita de mascarar em papel crepado fino, conformável e flexível, é adequada para aplicações de pintura por pulverização, com posterior secagem em estufa até uma temperatura de 120#°C. É resistente a superfícies como metal, borracha, vidro e plástico. A fita é ideal para aplicações de mascaramento em oficinas de reparação automóvel.

sustentáveis aspectos

53% de conteúdo de origem biológica no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- A excelente adesão de massas ou tintas (à base de água ou solvente) ao lado inverso da fita evita qualquer tipo de descamação da tinta.
- Após o processo de secagem em estufa com temperaturas até 120#°C, a tesa® 4309 pode ser facilmente removida sem rasgar e sem deixar resíduos.
- A fita de mascaramento flexível é resistente à lixagem húmida e apresenta excelente adesão a várias superfícies

Aplicações

- A tesa® 4309 é ideal para tarefas de mascaramento exigentes
- A fita de mascaramento pode ser utilizada em várias superfícies como metal, borracha, vidro e plástico
- A fita de mascaramento de alta temperatura pode ser utilizada para secagem em estufa
- A fita pode ser rasgada à mão
- A fita oferece excelente ancoragem da tinta no lado inverso

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 53 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 170 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	12 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	47 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	120 °C
• De fácil remoção	sim	• Resistência à temperatura (60 min)	120 °C

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.5 N/cm

Informação Adicional

O produto é resistente à lixagem húmida e a excelente adesão de massas ou tintas (à base de água ou solvente) ao lado inverso da fita evita qualquer tipo de descamação.

Após o processo de secagem em estufa a temperaturas até 120#°C, a tesa® 4309 pode ser facilmente removida sem rasgar e sem deixar quaisquer resíduos.

Insencção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4309>