

tesa® extra Power Universal

Informação Do Produto



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Descrição do produto

A fita de reparação extra Power universal tesa tem um poder de adesão extra. Ideal para trabalhos manuais, reparações, fixações, embrulhos, marcações e muito mais.

Características

- Para trabalhos manuais, reparar, apertar, prender, reforçar, marcar e muito mais.
- Para soluções diárias descomplicadas e reparações rápidas e fáceis.
- Excelente aderência a todos os tipos de superfícies.
- Resistente às condições climáticas para aplicações no exterior e no interior.
- Cortável à mão.
- Sem solventes.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE com filamentos PET | • Espessura total | 215 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| • Força de tensão | 46.3 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • À prova de água | sim | • Resistência ao ozônio | sim |
| • Área de uso | Interior e Exterior | • Resistente à água | sim |
| • Embalagem ecológica | não | • Resistente a óleo e lubrificantes | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | sim |
| • Pode-se escrever | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Metal |
| • Rasgabilidade manual | sim | | |
| • Remoção sem resíduos | não | • Temperatura de aplicação de | 10 °C |
| • Resistência à humidade | sim | • Temperatura de aplicação para | 50 °C |
| • Resistência à temperatura | sim | • Tensibilidade | 19 % |

tesa® extra Power Universal

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=56388DIY>