

tesa® 4330

Informação Do Produto



Fita de mascaramento em papel de alto desempenho para trabalhos de pintura com secagem em forno até 140 °C

Descrição do produto

sustentáveis aspectos

48% de conteúdo de origem biológica no produto total, exceto liner (por peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- tesa® 4330 é uma fita de mascaramento de papel crepado fino, combinada com um adesivo de borracha natural de alta aderência e resistente à temperatura.
- É a solução ideal para trabalhos de pintura automóvel altamente exigentes (tintas à base de água ou solvente) com posterior secagem em forno até 140°C.
- O adesivo de borracha natural proporciona elevada adesão inicial e aderência em diversos tipos de superfícies, como tinta, metal, vidro, borracha e plástico.
- Os sistemas de tinta e massa de enchimento aderem de forma excelente ao lado reverso, evitando qualquer tipo de descamação.
- O papel crepado fino apresenta excelente conformabilidade e permite boas curvas.

Aplicações

- ideal para os requisitos elevados em trabalhos de pintura automóvel
- excelente aderência a diversas superfícies como tinta, metal, vidro, borracha e plástico
- a fita conformável permite excelente curvatura e ancoragem de tinta / massa de enchimento no lado reverso
- também adequada para mascaramento de placas de circuito antes do revestimento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 170 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	12 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	39 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	160 °C
• De fácil remoção	sim	• Resistência à temperatura (60 min)	140 °C

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 4.8 N/cm

Informação Adicional

tesa® 4330 também está disponível para conversão/recorte com liner de papel (4330 PV1).

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4330>