

tesa® Professional 60399

Informação Do Produto

tesa® 60399 Fita de Reboco

Descrição do produto

tesa® 60399 é uma fita de PVC plastificado com baixa força de desenrolamento e aderência média com um filme plano.

Com revestimento adesivo de borracha, a tesa® 60399 é adequada para a maioria das superfícies.

Após aplicada, a fita suporta humidade, soluções alcalinas fracas, ácidos e muitos outros químicos.

Características

- Fita de mascaramento resistente com desempenho adesivo poderoso, aderindo mesmo a superfícies ligeiramente rugosas
- Aplicações versáteis, desde mascaramento a agrupamento e fixação
- Fita resistente às intempéries, oferecendo proteção UV durante duas semanas
- Não deixa resíduos durante 14 dias
- Boas qualidades de manuseamento, como alongamento até 170% durante a aplicação
- Pronta para uso em temperaturas de +5 °C a +60 °C
- Escolha de fitas laranja ou branca
- Composição da fita: material de suporte = sPVC, adesivo = borracha natural
- Tamanhos disponíveis: 33m:30mm, 33m:50mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 130 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|-------|
| • Alongamento à ruptura | 170 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 20 N/cm | • Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.) | médio |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à humidade | bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® Professional 60399

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

