

tesafilm®

Informação Do Produto

57341, 57372, 57406, 57404, 57369, 57342, 57405, 57371, 57345, 57403, 57379, 57401, 57378, 57352, 57402

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	BOPP	• Espessura total	48 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico à base de água		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensão	25 N/cm	• Pode-se escrever	não
• Desenrolamento silencioso	sim	• Rasgabilidade manual	não
• Força de desenrolamento n / cm	2.5 N/cm	• Resistência ao envelhecimento (UV)	sim
• Isento de solventes	sim	• Resistente ao rasgo	sim
• Material	PP (polipropileno)	• Superfícies adequadas	Papelão, papel
• Neutra em fotocópias	sim	• Transparência	bom

Insencção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=4140A>