

tesa® ACXplus 79015

Informação Do Produto



Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico	• Espessura total	1500 µm
• Tipo de massa adesiva	LSE	• Cor	gray
• Tipo de protector (liner)	PE	• Cor do protector (liner)	blue

Propriedades / Valores de Desempenho

• Espectro de temperatura	-40 to 95	• Resistência ao choque térmico	muito bom
• Resistência à humidade	muito bom	• Resistência ao deslizamento estático a 90 °C	muito bom
• Resistência a químicos	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	45 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	35 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 3 dias)	45 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 3 dias)	35 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

