

tesa® ACXplus 79008

Informação Do Produto



Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Espuma acrílica	• Espessura total	800 µm
• Tipo de massa adesiva	LSE	• Cor	cinzento
• Tipo de protector (liner)	PE	• Cor do protector (liner)	azul

Propriedades / Valores de Desempenho

• Espectro de temperatura	-40 to 95	• Resistência a químicos	bom
• Resistência à humidade	muito bom	• Resistência ao choque térmico	muito bom
• Resistência a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistência ao deslizamento estático a 90 °C	muito bom
• Resistência a la temperatura a largo plazo	95 °C	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	35 N/cm	• Adesividade ao PP (após 3 dias)	40 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 3 dias)	35 N/cm	• Adesividade ao aço	30 N/cm
• Adesividade ao PP (inicial)	30 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	30 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

