



tesa® 64958

Informação Produto



Fita bi-adesiva de montagem em espuma PE

Descrição do produto

tesa® 64958 é uma fita bi-adesiva branca de espuma de PE com massa adesiva em borracha sintética, desenvolvida para aplicações generalistas no interior.

tesa® 64958 caracteriza-se por:

- Espuma de PE altamente conformável
- Elevada adesividade inicial, mesmo em superfícies rugosas
- Elevada adesividade mesmo quando aplicada com pouca pressão
- Elevada adesividade em superfícies com baixa energia superficial

Aplicações

- Montagem de stands e expositores de cartão
- Colocação de posters e sinalética no interior
- Montagem de porta-preços
- Para amortecimento em perfis e compensação de irregularidades em montagens no interior

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Espessura total | 1050 µm |
| • Peso do protector (liner) | 80 g/m ² | • Cor | branco |
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura do protector (liner) | 70 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|--|------------|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • Resistência a químicos | médio, bom |
| • Força de tensão | 7 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | médio, bom |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 60 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio, bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 40 °C | • Tack | bom |



tesa® 64958

Informação Produto

Adesão aos valores

• PC (inicial)	4 N/cm	• PP (inicial)	4 N/cm
• PC (após 14 dias)	4 N/cm	• PP (após 14 dias)	4 N/cm
• PE (inicial)	4 N/cm	• PVC (inicial)	4 N/cm
• PE (após 14 dias)	4 N/cm	• PVC (após 14 dias)	4 N/cm
• PET (inicial)	4 N/cm	• Aço (inicial)	4 N/cm
• PET (após 14 dias)	4 N/cm	• Aço (após 14 dias)	4 N/cm

Informação Adicional

Força de Remoção:

- imediata: rasgo da espuma em Aço, Alumínio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE

- após 14 dias: frasco da espuma em Aço, Alumínio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64958>