




tesa® ACXplus 70725

Informații Produs



ACX^{plus} rezistență ridicată 2.400μm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 70725 este o bandă de spumă acrilică neagră. Este formată dintr-un compus acrilic de înaltă performanță și, datorită componentelor sale unice, îmbină rezistența ridicată la variațiile de temperatură și rezistența deosebită la șocuri termice. A fost concepută pentru aplicații exterioare dificile, mai ales împreună cu Promotorii de Aderență tesa. Miezul acrilic vâscoelastic compensează alungirea termică diferită a componentelor lipite.

Aplicații

Lipirea panourilor și elementelor decorative în următoarele sectoare:

- Electrocasnic
- Echipamente de producție
- Ascensoare
- Panouri fotovoltaice
- Transport
- Construcția de mașini

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|---------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 2400 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | negru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 220 °C | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 120 °C |
|---|--------|--|--------|

Aderență la

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 4 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 37 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 14 zile) | 5 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 37 N/cm |
| • Aderența la oțel (inițial) | 20 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70725

Informații Produs

Informații suplimentare

PV 24 = Liner din folie albastră

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=70725>