



tesa® 75530

Informații Produs



Bandă cu miez acrilic cu două fețe, de 3.000 µm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 75530 este o bandă cu miez acrilic transparent, cu două fețe. Acesta constă într-un sistem acrilic de înaltă performanță și se identifică prin puterea de lipire, disiparea tensiunii și rezistența la temperatură și la intemperii.

Datorită formulei unice a produsului, această bandă cu miez acrilic cu două fețe combină nivelurile ridicate de aderență cu capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice ridicate. Miezul viscoelastic al produsului este capabil să compenseze alungirea termică a pieselor lipite.

tesa® ACX^{plus} 75530 este deosebit de potrivită pentru lipirea constructivă a materialelor transparente și translucide, cum ar fi sticla sau acrilicul, pentru a obține o lipire fără cusur și clară din punct de vedere optic. În plus, este recomandată pentru aplicații în exterior.

Aplicații

Familia de produse tesa® ACX^{plus} este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de lipire constructivă. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea de produs potrivită. Exemple de aplicații de montare a materialelor transparente și translucide includ, dar nu se limitează la:

- *profiluri Plissee
- *pereți despărțitori (sticlă pe sticlă)
- *semne (PMMA pe aluminiu)
- *profile extrudate

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|
| • Material suport | acrilic solid | • Grosime totală | 3000 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | transparent |

Aderență la

- Aderență la oțel (după 3 zile) 30 N/cm

Informații suplimentare

Vă rugăm să rețineți că vă recomandăm să folosiți tesa® Adhesion Promoter ca tratament prealabil al suprafeței. Aceasta duce la o îmbunătățire semnificativă a nivelurilor de aderență, evită infiltrarea umezelii și promovează rezistența pe termen lung împotriva factorilor de mediu agresivi. Produsul tesa® Adhesion Promoter care trebuie utilizat depinde de substraturi și de aplicație. Vă vom sfătui cu plăcere pentru a găsi soluția potrivită.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=75530>



tesa® 75530

Informații Produs

Informații suplimentare

Pentru aplicațiile permanente în exterior cu cerințe de rezistență, prima noastră recomandare este tesa® ACX^{plus} 707x High Resistance.

Grosimile selectate ale produselor din seria 705x sunt disponibile cu margini neutralizate cu adeziv.

Versiuni de peliculă antiadezivă:

- PV12: peliculă antiadezivă PET transparentă – fără marcă
- PV26: peliculă antiadezivă albă din hârtie – fără marcă
- PV28: peliculă antiadezivă albastră de protecție – fără marcă
- PV32: peliculă antiadezivă albă din hârtie – cu marcă
- Alte versiuni de peliculă antiadezivă pot fi disponibile la cerere.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=75530>