



tesa® 4985

Informații Produs



Bandă de transfer lipicioasă

Descriere produs

tesa® 4985 este o bandă de transfer transparentă care utilizează un adeziv acrilic modificat.

Caracteristici

- *Conformabilitate excelentă datorită modului de construcție a benzii de transfer
- *Proprietăți bune de distribuire
- *Oferă o aderență imediată bună la suprafețele neuniforme.

Aplicații

- *Montarea de postere și fotografii
- *Montarea de țesături pentru cărțile de modele
- *Îmbinarea hârtiei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	nici unul	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	71 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la agenți de înmuiere	bine	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	mediocru	• Viscositate	foarte bine
• Rezistența statica la forfecare la 40°C	slab		



tesa® 4985

Informații Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	6.9 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	6.4 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	9.3 N/cm	• Aderență la polipropilenă (inițială)	3.5 N/cm
• Aderență la aluminiu (inițială)	7.1 N/cm	• Aderență la polipropilenă (după 14 zile)	5.7 N/cm
• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	10 N/cm	• Aderență la polistiren (inițială)	7.2 N/cm
• Aderență la polycarbonat (inițială)	7.6 N/cm	• Aderență la polistiren (după 14 zile)	9.5 N/cm
• Aderență la polycarbonat (după 14 zile)	9.7 N/cm	• Aderență la PVC (inițială)	6.8 N/cm
• Aderență la polietilenă (inițială)	4.1 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	9.4 N/cm
• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	4.9 N/cm	• Aderență la oțel (inițială)	8 N/cm
• Aderență la PET (inițială)	4.9 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	11.1 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04985>