

tesa® ACXplus 77808

Primerless Line



Informații Despre Produs

Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 0,8 mm pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77808 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto. Este un produs cu design simetric, cu trei straturi, acoperit pe ambele părți cu adeziv LSE. Poate ajuta la eliminarea primerului din proces. Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașament auto realizate din materiale cu LSE (precum PP și PP/EPDM) și din materiale plastice cu MSE (precum ABS), fără primer.

În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți adezive excelente în cazul diferitelor tipuri de lacuri transparente OEM. Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Disponibilă și în formate de 0,5 mm, 1,1 mm și 1,5 mm

Caracteristici principale

- Performanță inițială ridicată pe materiale plastice LSE și pe lacuri transparente dificil de lipit, fără primer
- Nivel superior de aderență la dezlipire imediat după aplicare
- Stabilitate excelentă a lipirii la o temperatură de aplicare de până la 5°C
- Produs fără PFAS / PFOS
- Aplicare eficientă și robustă
- Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa dilatarea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietate remarcabilă de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

LSE: energie superficială scăzută, MSE: energie superficială medie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montaj exterior. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Exemple de aplicații sunt:

- * Ornamente laterale de caroserie și elemente decorative
- * Embleme
- * Spoilere
- * Antene

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77808>

tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Informații Despre Produs

Aplicații

* Aplicații pentru stâlpi

* Montaj PDC

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|--------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 800 μm |
| • Tipul adezivului | LSE | • Culoare | gri |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------|
| • Intervalul de temperatură | -40 to +80 °C | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 26 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 28 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 3 zile) | 28 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 31 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 29 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 31 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (după 3 zile) | 30 N/cm | | |

Informații suplimentare

- Rezistență la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate de 200 g
- PV 15 = folie liner din HDPE siliconizat, albastru regal
- Interval de temperatură: valorile depind de sarcină

tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77808>