



tesa® 64993

Informații Produs



Double-sided filmic tape

Descriere produs

tesa® 64993 is a white double-sided self-adhesive tape consisting of a PP-film backing and a tackified acrylic adhesive.

Caracteristici

- An excellent combination of a high initial tack and adhesion level
- A secure bond even on critical materials (such as PP and PE) and rough surfaces
- A good temperature resistance

Aplicații

- Mounting of exterior non-heated car mirrors onto the holding plate
- Mounting of heating elements of car mirrors onto the holding plate

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 240 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|----------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 130 N/cm | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | mediocru |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | bine | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Viscositate | bine |

Aderența la valori

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 12 N/cm | • Aderența la PET (inițial) | 10 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 14 zile) | 13.5 N/cm | • Aderența la PET (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
| • Aderența la policarbonat (inițial) | 14.5 N/cm | • Aderența la polipropilenă (inițial) | 8 N/cm |
| • Aderența la policarbonat (după 14 zile) | 15.5 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 14 zile) | 9.5 N/cm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa® 64993

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64993>