



tesa® 64993

Informații Produs



Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de polipropilenă	• Grosime totală	240 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	alb

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	20 %	• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine
• Rezistența la rupere	130 N/cm	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	mediocru
• Rezistența la agenți de înmuiere	bine	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	120 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Viscositate	bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	12 N/cm	• Aderența la PET (inițial)	10 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	13.5 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	10.5 N/cm
• Aderența la polycarbonat (inițial)	14.5 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	8 N/cm
• Aderența la polycarbonat (după 14 zile)	15.5 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	9.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64993>