

tesa® 4962

Informații Despre Produs



Bandă dublu adezivă premium din textil nețesut

Descriere produs

tesa® 4962 este o bandă dublu adezivă compusă dintr-un suport textile nețesut și un adeziv acrilic vâcos

Caracteristici speciale ale tesa® 4962:

- * Valori ridicate de aderență pe diferite substraturi
- * Putere mare de lipire pe suprafețe aspre
- * Performanțe excelente de rezistență la temperatură

aspecte durabile

Căptușeală de hârtie tesa® mai durabilă * Hârtie din surse responsabile (certificată) * Hârtie nealbită cu 30% fibre reciclate.



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Fixare inițială ridicată și rezistență la exfoliere
- Rezistență excelentă la temperaturi
- Putere foarte bună de lipire, chiar și pe materiale cu energie redusă a suprafeței
- Proprietăți excepționale de conversie și ștanțare
- Foarte maleabilă, se mulează pe forme 3D dificile datorită suportului nețesut

Aplicații

Fixarea pieselor de plastic și spumă, a suprafețelor masive din hârtie, materialelor textile și pielii

tesa® 4962

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	nețesut	• Culoare	translucid
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul căptușelii	hârtie	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Grosime totală	160 μm	• Grosimea căptușelii	69 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	3 %	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la rupere	8 N/cm	• Rezistența la temperatură	200 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	durată scurtă	
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură min.	-40 °C
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența statica la forfecare la 40°C	mediocru	• Viscositate	foarte bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	11 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	10.5 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	12 N/cm	• Aderența la polipropilenă	8.5 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	10 N/cm	(inițial)	
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	10.5 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	10 N/cm
• Aderența la polycarbonat (inițial)	13 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	12 N/cm
• Aderența la polycarbonat (după 14 zile)	14 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	13 N/cm
• Aderența la polycarbonat (partea acoperită, după 14 zile)	14 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	11 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	6.5 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	15 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	7 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	11.5 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	9.5 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	12 N/cm

Informații suplimentare

Variante de căptușeală:

PV0 hârtie de pergamină maro (71μm)

PV6 folie roșie din polipropilenă orientată monoaxial (80μm)

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4962>

tesa® 4962

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4962>