

tesa® 59652

Informații Despre Produs



Bandă dublu adezivă din PET, neagră, de 205 µm

Descriere produs

tesa® 59652 - Team 4965 Negru este o bandă de montare industrială dublu adezivă de culoare neagră, care constă dintr-un suport PET și un adeziv acrilic modificat. Banda de montare dublu adezivă este versiunea neagră a benzii tesa® 4965 Original, iar adezivul este realizat în baza unei tehnologii brevetate și protejate a produsului. Banda dublu adezivă de montare, cu suportul ei negru opac ajută la evitarea expunerii nedorite la lumină și contribuie la gestionarea luminii în designul interior. tesa® 59652 - Team 4965 Black poate să reziste la numeroși factori de mediu, cum ar fi umiditatea, lumina UV și temperaturi de până la 200°C pe perioade limitate de timp. Adezivul acrilic cu agent de mărire a aderenței aplicat asigură o lipire excelentă pe diferite suprafețe, fixare bună și rezistență bună la forfecare.

Mai multe produse sunt echipate cu acest design de produs unic și de înaltă performanță și împreună alcătuiesc Team 4965. Acest sortiment de benzi dublu adezive ajută la selectarea cu ușurință a celei mai eficiente benzi în funcție de cerințele, produsele și procesele clienților. Explorați beneficiile întregului sortiment tesa® 4965 aici:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Caracteristici

- Suport negru opac cu proprietăți de blocare a luminii
- Lipire fiabilă chiar și pe suprafețe cu energie redusă
- Posibilitate de utilizare imediat după asamblare
- Culoare neagră pentru procese automate de preluare și plasare
- Rezistență ridicată la condiții de mediu solicitante

Aplicații

0

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Culoare	negru
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	brown/blue logo
• Tipul căptușelii	hârtie	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Grosime totală	205 µm	• Grosimea căptușelii	69 µm

tesa® 59652

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	50 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	foarte bine
• Rezistența la rupere	20 N/cm	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la agenți de înmuiere	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură min.	-40 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	foarte bine	• Viscositate	bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	10.8 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	11.9 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	11.9 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	8.8 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	10.2 N/cm	• Aderența la polipropilenă (partea acoperită, inițial)	6 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	12.6 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	10.4 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	12.2 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	12.1 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	13.4 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	9.6 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	5.6 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	12.8 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	6.6 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	11.5 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	9.8 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	14 N/cm

Informații suplimentare

0

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=59652>