


tesa® ACXplus 77615

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,5 mm pentru montarea pieselor exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77615 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,5 mm, cu un design unic al produsului în strat dublu, acoperită cu adeziv pentru suprafețe cu energie superficială scăzută (LSE) pe partea acoperită. Adezivul său LSE de înaltă performanță are proprietăți excelente de aderență inițială pe diferite tipuri de lacuri transparente OEM și poate atinge aproape performanța maximă imediat după aplicare. Chiar și la temperaturi de până la 5°C, tesa® ACX^{plus} 77615 prezintă o rezistență excelentă de lipire pe lacul transparent.

tesa® ACX^{plus} 77615 este recomandată în mod special pentru montarea pieselor de atașare tratate cu primer, inclusiv a suprafețelor striate, pe lacuri transparente dificil de lipit. Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 77615 are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Disponibilă și în grosimi de 0,8 mm și 1,1 mm.

Caracteristici principale

- Nivel superior de aderență la decojire imediat după aplicare
- Stabilitate excelentă a lipirii la o temperatură de aplicare de până la 5°C pe partea cu lac transparent
- Produs fără PFAS / PFOS
- Aplicare eficientă și robustă la OEM
- Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietăți remarcabile de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77615 este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montaj exterior, precum:

- Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pentru stâlpi

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs., pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

tesa® ACXplus 77615

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	1500 μm
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă		

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to +80 °C	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	8 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	26 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	13 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	26 N/cm
• Aderența la ABS (partea acoperită, după 3 zile)	33 N/cm	• Aderența la oțel (partea acoperită, după 3 zile)	37 N/cm
• Aderența la ABS (partea acoperită, inițial)	27 N/cm	• Aderența la oțel (partea acoperită, inițial)	31 N/cm
• Aderența la oțel (inițial)	12 N/cm		

Informații suplimentare

- Rezistența la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate de 200 g
- PV 15 = folie liner din HDPE siliconizată, albastru regal
- Interval de temperatură: valorile depind de sarcină

tesa® ACXplus 77615

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77615>