


# tesa® 4967

## Informații Despre Produs



Bandă filmică transparentă dublu adezivă de 160μm

### Descriere produs

tesa® 4967 este o bandă dublu adezivă transparentă, constând dintr-un suport PET și un adeziv acrilic modificat.

### Caracteristici

- Putere de lipire extrem de mare chiar și la temperaturi ridicate
- Performanță superioară de conversie datorită suportului PET puternic și debitului redus al masei de adeziv
- Performanță bună de lipire chiar și pe materiale LSE

### Aplicații

Conform analizei VDA278, tesa 4967 nu conține substanțe individuale restricționate de reglementările GB (China), precum și de orientările privind concentrația în spații interioare elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Asistenței Sociale (Japonia).

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| • Material suport  | folie de PET   | • Grosime totală | 160 μm      |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoare        | transparent |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                           |             |                                            |        |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|
| • Elongatie                               | 50 %        | • Rezistența statica la forfecare la 40°C  | bine   |
| • Rezistența la rupere                    | 20 N/cm     | • Rezistență la substanțe chimice          | bine   |
| • Rezistența la agenți de înmuiere        | bine        | • Rezistența la temperatură durată scurtă  | 200 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)          | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |
| • Rezistența la umiditate                 | foarte bine | • Viscositate                              | bine   |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine        |                                            |        |

# tesa® 4967

## Informații Despre Produs

### Aderență la

|                                           |           |                                            |           |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| • Aderență la ABS (inițială)              | 9.8 N/cm  | • Aderență la PET (după 14 zile)           | 10.5 N/cm |
| • Aderență la ABS (după 14 zile)          | 10.8 N/cm | • Aderență la polipropilenă                | 5.3 N/cm  |
| • Aderență la aluminiu (inițială)         | 9.6 N/cm  | • Aderență la polipropilenă (după 14 zile) | 7 N/cm    |
| • Aderență la aluminiu (după 14 zile)     | 12.2 N/cm | • Aderență la polistiren (inițial)         | 10.2 N/cm |
| • Aderență la policarbonat (inițial)      | 11.7 N/cm | • Aderență la polistiren (după 14 zile)    | 11.1 N/cm |
| • Aderență la policarbonat (după 14 zile) | 13.1 N/cm | • Aderență la PVC (inițial)                | 8.9 N/cm  |
| • Aderență la polietilenă (inițial)       | 5.2 N/cm  | • Aderență la PVC (după 14 zile)           | 11.9 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (după 14 zile)  | 5.7 N/cm  | • Aderență la oțel (inițial)               | 12 N/cm   |
| • Aderență la PET (inițial)               | 9.3 N/cm  | • Aderență la oțel (după 14 zile)          | 13.4 N/cm |

### Informații suplimentare

Conform analizei VDA278, tesa 4967 nu conține substanțe individuale restricționate de reglementările GB (China), precum și de orientările privind concentrația în spații interioare elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Asistenței Sociale (Japonia).

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4967>