



# tesa® 4928

## Informații Produs

Bandă filmică transparentă cu două fețe, de 125 μm

### Descriere produs

tesa® 4928 este o bandă autoadezivă transparentă cu două fețe, formată dintr-un suport din PET și un adeziv acrilic modificat.

tesa® 4928 prezintă în special:

- \*un echilibru excelent între o bună putere de fixare și performanță de lipire
- \*lipire eficientă chiar și pe suprafețe critice, cum ar fi diverse spume și materiale din cauciuc și la temperaturi ridicate
- \*aderență inițială ridicată pentru a se atașa imediat de suprafața de lipit

### Caracteristici

- An excellent balance of good holding power and bonding performance
- Sufficient bonding even to critical surfaces such as diverse foams and rubber materials and at elevated temperatures
- High initial tack to immediately grab to the bonding surface

### Aplicații

- \*Montarea bateriilor la pachetele de baterii din dispozitivele electronice
- \*Montarea pieselor din plastic ABS în industria auto
- \*Montarea profilelor decorative și a lambriurilor în industria mobilei

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| • Material suport  | folie de PET   | • Grosime totală | 125 μm      |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoare        | transparent |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |   |             |  |             |
|---|-------------|--|-------------|
| • Elongatie                               | 50 %        | • Rezistența statica la forfecare la 40°C        | bine        |
| • Rezistența la rupere                    | 20 N/cm     | • Rezistență la substanțe chimice                | bine        |
| • Rezistența la agenți de înmuiere        | bine        | • Rezistența la temperatură 200 °C durată scurtă |             |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)          | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung       | 100 °C      |
| • Rezistența la umiditate                 | foarte bine | • Viscositate                                    | foarte bine |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine        |  |             |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04928>



# tesa<sup>®</sup> 4928

## Informații Produs

### Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	8.2 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	8.7 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	9.7 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	4.8 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	8.1 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	6.4 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	11.1 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	8.8 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	10.3 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	9.4 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	11.5 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	7.2 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	4.9 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	10.1 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	5.4 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	11.2 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	7.4 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	12.8 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04928>