



tesa® 4961

Informații Produs



Bandă dublu adezivă, cu suport din hârtie

Descriere produs

tesa® 4961 are un adeziv din cauciuc natural și un suport special din hârtie. Sistemul adeziv „dur” oferă o rezistență bună la forfecare și poate fi, de asemenea, îndepărtat fără a lăsa reziduuri de adeziv.

Caracteristici

- The "hard" adhesive system provides good shear resistance and can also be removed without leaving adhesive residues.

Aplicații

- Îmbinarea hârtiei și a foliilor
- Fixarea autoadezivă a discurilor de șlefuit
- Fixarea generală pe suprafețe netede

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| • Material suport | hârtie plană | • Grosime totală | 205 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | pergamină | • Culoarea căptușelii | maro |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--|-------------|
| • Elongatie | 3 % | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 90 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | mediocru |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 110 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 40 °C |
| • Rezistența la umiditate | mediocru | • Viscositate | bine |



tesa[®] 4961

Informații Produs

Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	6 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	5.8 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	6.6 N/cm	• Aderența la polipropilenă	5.4 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	6.1 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	6.7 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	6.6 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	7 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	7.3 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	7.7 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	7.5 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	6.2 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	3.9 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	6.3 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	4.1 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	7.8 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	5.7 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	8 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04961>