



# tesa® 62508

## Informații Produs



Bandă adezivă spumă PE 800 μm

### Descriere produs

Promotorul de aderență tesa® 60152 se folosește pentru a îmbunătăți semnificativ puterea de lipire a benzilor tesa®. Conform testelor, promotorul de aderență asigură valori de adeziune mai ridicate.

### Caracteristici

- High ultimate adhesion level for a reliable bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Conformable PE foam core with high inner strength
- Suitable for automatic and manual module assembly
- Easy solar module assembly due to a high foam compression rate

### Aplicații

- tesa® 62508 este ideală pentru diverse aplicații de montare a elementelor ușoare
- Ornamente și profile
- Compatibilă cu aplicare manuală sau automată
- tesa® 62508 este disponibilă în diverse variante de liner

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                      |                  |           |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
| • Material suport  | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 800 μm    |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos       | • Culoare        | negru/alb |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                    |             |  |       |
|------------------------------------|-------------|--|-------|
| • Elongatie                        | 190 %       | • Rezistența statica la forfecare la 23°C  | bine  |
| • Rezistența la rupere             | 9.5 N/cm    | • Rezistența statica la forfecare la 40°C  | bine  |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru    | • Rezistența la temperatură durată scurtă  | 80 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)   | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența la umiditate          | foarte bine | • Viscositate                              | bine  |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62508>



# tesa® 62508

## Informații Produs

### Aderența la valori

- |   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| • Aderența la ABS (inițială)              | 8 N/cm    | • Aderența la PET (inițial)                                  | 6 N/cm    |
| • Aderența la ABS (după 14 zile)          | 13.5 N/cm | • Aderența la PET (după 14 zile)                             | 13.5 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (inițială)         | 8 N/cm    | • Aderența la polipropilenă (inițial)                        | 1.2 N/cm  |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile)     | 13.5 N/cm | • Aderența la polipropilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 1.2 N/cm  |
| • Aderența la policarbonat (inițial)      | 8 N/cm    | • Aderența la PVC (inițial)                                  | 8 N/cm    |
| • Aderența la policarbonat (după 14 zile) | 13.5 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile)                             | 13.5 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial)       | 0.9 N/cm  | • Aderența la oțel (inițial)                                 | 13.5 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (după 14 zile)  | 0.9 N/cm  | • Aderența la oțel (după 14 zile)                            | 13.5 N/cm |

### Informații suplimentare

Variante de liner:

- Hârtie PV0 maro (71 μm)
- PV13 film transparent PET (50 μm)
- PV15 film PE albastru (100 μm)

Aderență și îndepărtare

- imediat: despicare de spumă pe oțel
- după 14 zile: despicare de spumă pe oțel, ABS, aluminiu, PC, PET, PS, PVC

tesa® 62508 este recunoscut de UL ca material polimeric fotovoltaic (QIHE2).

tesa® 62508 a fost testat de TÜV Rheinland, Germania. Testul confirmă performanța de aderență pe termen lung după testele climatice IEC 61215 și o rezistență la temperatură de 85 ° C.

Rezistența la temperatură (scurtă / lungă) a tesa® 62508 a fost aprobată conform metodei de testare tesa sub sarcină statică.



# tesa<sup>®</sup> 62508

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62508>