


tesa® ACXplus 77708

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 0,8 mm pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77708 este o bandă din spumă acrilică de 0,8 mm cu un produs unic, proiectat asimetric, cu strat dublu, acoperit pe partea deschisă cu adeziv LSE. Poate ajuta la eliminarea primerului din proces. Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașament auto realizate din materiale cu LSE (precum PP și PP/EPDM) și din materiale cu MSE (precum ABS), fără primer.

În plus, produsul nostru are proprietăți adezive excelente când vine vorba de lacuri transparente OEM ușor de lipit.

Disponibil și în grosimi de 1,1 mm și 1,5 mm.

LSE: energie de suprafață scăzută, MSE: energie de suprafață medie

Caracteristici

- Performanță ridicată pe materiale plastice LSE fără primer
- Aderență superioară la dezlipire pe substraturi din PP chiar și la o temperatură de aplicare de numai 5°C
- Produs fără PFAS / PFOS
- Nivel excelent de lipire imediat după aplicare
- Stabilitate excelentă a lipirii într-un interval mai larg de temperaturi
- Aplicare eficientă și robustă
- Mieș viscoelastic din spumă acrilică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietate remarcabilă de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV
- În plus, produsul nostru are proprietăți adezive excelente când vine vorba de lacuri transparente OEM ușor de lipit.
- Datorită mieșului său viscoelastic din spumă acrilică, tesa® ACX^{plus} 77708 are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Aplicații

Linia tesa® ACX^{plus} 77708 fără primer este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de montare a pieselor de atașament exterioare.

Exemple de aplicații:

- Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pentru stâlpi

tesa® ACXplus 77708

Informații Despre Produs

Aplicații

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate), pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|--------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 800 μm |
| • Tipul adezivului | LSE | • Culoare | gri |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| • Intervalul de temperatură | -40 to +80 °C | • Rezistența la umiditate | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 23 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 3 zile) | 30 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 3 zile) | 28 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 25 N/cm |
| • Aderența la ABS (partea acoperită, după 3 zile) | 12 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 31 N/cm |
| • Aderența la ABS (partea acoperită, inițial) | 8 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, după 3 zile) | 25 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 24 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, inițial) | 12 N/cm |

Informații suplimentare

- Rezistență la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate de 200 g
- Liner: PV15 = folie liner din HDPE siliconizat, albastru regal
- Interval de temperatură: valorile depind de sarcină

tesa® ACXplus 77708

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77708>