



tesa® 68598

Informații Produs

Bandă filmică transparentă cu două fețe, de 250μm

Descriere produs

tesa® 68598 este o bandă autoadezivă transparentă cu două fețe, formată dintr-un suport din PET și un adeziv acrilic modificat.

tesa® 68598 prezintă în special:

- *grosime: 250 μm
- *rezistență ridicată a legăturii
- *rezistență ridicată la condiții de mediu solicitante
- *performanțe bune de manipulare în procesele de conversie

Caracteristici

- Thickness: 250μm
- High bonding strength
- High resistance to demanding environmental conditions
- Good handling performance in converting processes

Aplicații

tesa® 68598 este utilizată pentru aplicații generale de montare și laminare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Culoarea căptușelii	brown/blue logo
• Tipul căptușelii	pergamină	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Grosime totală	250 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	50 %	• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine
• Rezistența la rupere	30 N/cm	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa® 68598

Informații Produs

Aderența la valori

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Aderența la policarbonat (inițial) | 12.2 N/cm | • Aderența la polietilenă (după 14 zile) | 6.2 N/cm |
| • Aderența la policarbonat (după 14 zile) | 13 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 12.6 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 5.7 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 13.8 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=68598>