



tesa® 4338

Informații Produs



tesa® 4338 Banda de mascare sectorul transporturi

Descriere produs

tesa® 4338 PV0 este o bandă de mascare de culoare verde pentru aplicații de mascare a vopselei extrem de solicitante, în special în sectoarele de transport precum cel maritim, feroviar, auto și altele în care sunt necesare manevrabilitate ridicată și margini precise ale vopselei. Adezivul din cauciuc natural rezistent la îmbătrânire are o aderență bună, asigură o utilizare la exterior de până la șapte zile având și o rezistență la temperatură de până la 120 °C / 248 F și se îndepărtează fără urme de adeziv.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- The aging resistant natural rubber adhesive has a good quick stick, provides outdoor usability for up to seven-days, temperature resistance up to 120 °C / 248 F and clean removal.

Aplicații

- Vizibilitate ridicată datorită culorii intense
- Manevrabilitate excelentă (derulare ușoară și constantă cu manevrabilitate ridicată)
- Se poate folosi pentru cicluri multiple de uscare - până la șase cicluri la 120 °C / 40 min
- Aderență excelentă a vopselelor și materialelor de umplutură pe suprafața benzii
- Linii drepte la vopsit
- Rezistență UV de până la șapte zile, pentru depozitarea de scurtă durată, la exterior, a obiectelor mascate

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 54 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 145 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 13 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 3.5 N/cm

Informații suplimentare

Mascare în timpul vopsirii prin pulverizare, cu uscare în cuptor până la 120 ° C.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>