



# tesa® 4338

## Informații Produs



### tesa® 4338 Banda de mascare sectorul transporturi

#### Descriere produs

tesa® 4338 PV0 este o bandă de mascare verde pentru aplicații de mascare a vopselei extrem de solicitante, în special în sectoarele de transport precum cel maritim, feroviar, auto și altele în care sunt necesare manevrabilitate ridicată și margini precise ale vopselei. Adezivul din cauciuc natural rezistent la îmbătrâniere are o aderență bună, asigură o utilizare la exterior de până la șapte zile având și o rezistență la temperatură de până la 120 ° C / 248 F și se îndepărtează fără urme de adeziv.

#### aspecte durabile

54% conținut de bază biologică în produsul total, cu excepția căptușelii (în greutate).



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aplicații

- Vizibilitate ridicată datorită culorii intense
- Manevrabilitate excelentă (derulare ușoară și constantă cu manevrabilitate ridicată)
- Se poate folosi pentru cicluri multiple de uscare - până la șase cicluri la 120 ° C / 40 min
- Aderență excelentă a vopselelor și materialelor de umplutură pe suprafața benzii
- Linii drepte la vopsit
- Rezistență UV de până la șapte zile, pentru depozitarea de scurtă durată, la exterior, a obiectelor măcate

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

• Material suport	hârtie ușor creponată	• Bază ecologică (în greutate)	54 %
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Grosime totală	145 µm

#### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	13 %	• Rezistență la temperatură (60 min)	120 °C
• Rezistență la rupere	43 N/cm	• Se rupe manual	foarte bine
• Rezistență la temperatură (30 min)	120 °C	• Ușor de îndepărtat	da

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>



# tesa® 4338

## Informații Produs

### Aderență la

- Aderență la oțel 3.5 N/cm

### Informații suplimentare

Mascare în timpul vopsirii prin pulverizare, cu uscare în cuptor până la 120 ° C.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04338>