




# tesa® 50620

## Informații Produs



Bandă de mascare PET 200 °C cu adeziv siliconic

### Descriere produs

Banda pentru vopsirea sub formă de pulbere tesa® 50620 este o bandă de mascare verde-translucidă, pentru temperaturi ridicate, cu un suport din poliester și un adeziv din silicon. tesa® 50620 este utilizată pentru diverse aplicații, în special pentru mascarea în timpul proceselor de vopsire sub formă de pulbere și pentru aplicații de protecție a suprafețelor.

### Caracteristici

- Îndepărtare fără reziduuri pentru aplicații de mascare și protecție a suprafețelor
- Banda pentru temperaturi ridicate se aplică și se îndepărtează ușor dintr-o mișcare, fără a lăsa reziduuri în urmă
- Banda permite obținerea unor margini de culoare bine definite și oferă o bună fixare a vopselei.
- Sistemul adeziv de silicon al benzii de mascare face ca aceasta să fie rezistentă la căldură, suportând temperaturi de până la 200 °C timp de 30 de minute continuu.

### Aplicații

- tesa® 50620 este potrivită pentru mascarea zonelor care trebuie protejate în timpul aplicațiilor generale de vopsire sub formă de pulbere
- Banda pentru temperaturi ridicate poate rezista la temperaturi de până la 200 °C timp de 30 de minute
- tesa® 50620 este utilizată pentru aplicații de protecție a suprafețelor sau pentru lipirea materialelor nepolare
- Banda de mascare are caracteristici de îndepărtare fără reziduuri

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |         |                  |       |
|--------------------|---------|------------------|-------|
| • Material suport  | PET     | • Grosime totală | 70 μm |
| • Tipul adezivului | silicon |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                              |         |                                      |        |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Elongatie                  | 110 %   | • Rezistența la temperatură (30 min) | 200 °C |
| • Rezistența la rupere       | 75 N/cm | • Rigiditate dielectrică             | 4000 V |
| • Fixarea vopselei           | bine    | • Se rupe manual                     | nu     |
| • Margine de culoare aprinsă | da      | • Ușor de îndepărtat                 | da     |

### Aderență la

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 3.6 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50620>



# tesa® 50620

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50620>