



tesa® 4319

Informații Produs



Bandă de mascare flexibilă creponată pentru vopsit- în special pentru curbe

Descriere produs

tesa® 4319 este o bandă de mascare foarte flexibilă și adaptabilă, compusă dintr-un suport de hârtie creponată și un adeziv din cauciuc natural. Banda de mascare flexibilă este deosebit de utilă pentru a lipi curbele.

aspecte durabile

67% conținut de bază biologică în produsul total, cu excepția căptușelii (în greutate).



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Alungirea mare a suportului creponat îl face potrivit în special pentru obiecte tridimensionale.
- Datorită stratului gros de adeziv, banda de mascare rezistă în mod fiabil chiar și pe suprafețe aspre.
- Suportul de hârtie puternic și foarte adaptabil al benzii tesa® 4319 îl face potrivit chiar și pentru aplicații de protecție a suprafețelor unde este necesară o rezistență mecanică ridicată.
- Banda de mascare flexibilă vă scutește de corecțiile care necesită mult timp.
- Cu o combinație de bandă de protecție a suprafeței de înaltă calitate și o manoperă bună, veți obține rezultate optime de lucru.

Aplicații

- tesa® 4319 este o bandă de mascare flexibilă, ideală pentru diverse aplicații de vopsire, în special pentru mascarea curbată.
- Banda de mascare asigură o mascare rapidă și fiabilă, chiar și pe suprafețe aspre.
- Întinderea benzii în timpul aplicării face posibilă aplicarea acesteia chiar și în curbe sau pe obiecte tridimensionale.
- Banda este detașabilă manual

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	hârtie foarte creponată	• Bază ecologică (în greutate)	67 %
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Grosime totală	375 µm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 58 % | • Rezistența la temperatură (60 min) | 60 °C |
| • Rezistența la rupere | 24 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la temperatură (30 min) | 60 °C | | |

Aderență la

- Aderența la oțel 4.5 N/cm

Informații suplimentare

Recomandare: Întinderea suportului creponat garantează margini de vopsea definite uniform și o bună aderență.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04319>