



tesa® 62455

Informații Produs



Bandă de spumă PE cu două fețe, de 1000 µm

Descriere produs

tesa® 62455 este o bandă de spumă PE cu două fețe pentru o varietate de aplicații de montare. Constă dintr-o spumă PE conformabilă de densitate medie și este prevăzută cu un adeziv acrilic.

Caracteristici

- * Adeziv acrilic pentru aderență imediată pe numeroase substraturi
- * Temperatura de lipire până la -10 °C
- * Complet potrivită pentru exterior: Rezistentă la UV, apă și îmbătrânire
- * Foarte bună absorbție a șocurilor la rece

Aplicații

Exemplele de aplicații de montare includ, dar nu se limitează la:

- Benzi de etichetare a prețurilor pentru supermarketuri
- Ecrane decorative de acoperire din aluminiu pe electrocasnice mici
- Garnituri de plintă pentru aplicații la ferestre

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1000 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | • Culoare | alb |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|--------|--|-------|
| • Elongatie | 260 % | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
| • Rezistența la rupere | 8 N/cm | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |

Aderență la

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 6 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 6 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile) | 6 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Informații Produs

Informații suplimentare

PV14 = suport de hârtie albă // PV39 = suport de film albastru deschis

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62455>