



tesa® ACXplus 7255 Multi Purpose (MP)



Informații Produs

Bandă dublu adeziva din spumă acrilică cu grosime de 1000 µm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7255 MP este o bandă dublu adeziva transparentă din spumă acrilică.

Spuma acrilică visco-elastică a produsului tesa® ACX^{plus} 7255 MP absoarbe și disipă sarcinile dinamice și statice. Datorită formulei unice, această bandă dublu adeziva din spumă acrilică poate să compenseze alungirile termice ale partilor lipite.

Caracteristici

- Absoarbe și disipează sarcinile dinamice și statice.
- Datorită acestei formulări unice, are capacitatea de a compensa alungirea termică a pieselor lipite.
- Produsul nu conține PFAS/PFOS

Aplicații

Familia de produse tesa® ACX^{plus} MP este adecvată pentru o gamă largă de aplicații de fixare de uz general.

Pentru a asigura cele mai înalte performanțe posibile, scopul nostru este de a înțelege în totalitate aplicatia (inclusiv substraturile respective), pentru a oferi astfel o recomandare de produs corectă.

Seria tesa® ACX^{plus} 725x este în special adecvată pentru lipirea materialelor transparente și translucide, precum sticla sau acrilul, având ca rezultat o lipire transparentă din punct de vedere optic.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|
| • Material suport | acrilic solid | • Grosime totală | 1000 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |
|---|--------|--|--------|



tesa® ACXplus 7255

Multi Purpose (MP)

Informații Produs

Aderență la

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| • Aderență la ABS (inițială) | 12 N/cm | • Aderență la polipropilenă (după 3 zile) | 3 N/cm |
| • Aderență la ABS (după 14 zile) | 15 N/cm | • Aderență la oțel (inițial) | 14 N/cm |
| • Aderență la aluminiu (după 3 zile) | 24 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 24 N/cm |
| • Aderență la polipropilenă (inițial) | 3 N/cm | • Aderență la oțel (după 3 zile) | 24 N/cm |

Informații suplimentare

Rețineți că noi vă recomandăm să utilizați tesa® Adhesion Promoter ca tratament preliminar al suprafeței. Aceasta duce la o îmbunătățire semnificativă a nivelului aderenței, evită infiltrarea umezelii și favorizează rezistența pe termen lung împotriva factorilor de mediu agresivi. Alegerea unuia dintre produsele tesa® Adhesion Promoter se face în funcție de suprafețele aplicative. Noi vă vom oferi cu plăcere sfaturi pentru a găsi soluția potrivită.

Pentru aplicații permanente la exterior, cu cerințe de susținere a unor sarcini mari, prima noastră recomandare este tesa® ACX^{plus} 707x.

Liner:

- PV42: Liner din hartie albă - personalizat

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07255>