


tesa® 77220

Informații Despre Produs



Bandă dublu-adezivă din spumă acrilică de 2,0 mm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77220 este o bandă din spumă acrilică monostrat, concepută pentru atașarea componentelor auto. Nucleul său din spumă acrilică viscoelastică asigură o performanță de lipire fiabilă și ridicată pe o varietate de substraturi și poate rezista la condițiile de mediu schimbătoare pe toată durata de viață a unui vehicul.

Disponibilă și în grosimi de 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.

Caracteristici

- Nucleul din spumă acrilică viscoelastică compensează tensiunile cauzate de alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Rezistență bună la forfecare dinamică și statică pe un interval larg de temperatură
- Produs fără PFAS / PFOS
- Rezistență ridicată la UV
- Proprietăți bune de prelucrare

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77220 este potrivită pentru aplicații de montaj exterior permanent, precum:

- Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pentru stâlpi

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs., pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilică	• Grosime totală	2000 μm
• Tipul adezivului	nici unul	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă		

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to 80 °C	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77220>

tesa® 77220

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	9 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	12 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	12 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	24 N/cm
• Aderența la ABS (partea acoperită, după 3 zile)	12 N/cm	• Aderența la oțel (partea acoperită, după 3 zile)	24 N/cm
• Aderența la ABS (partea acoperită, inițial)	9 N/cm	• Aderența la oțel (partea acoperită, inițial)	12 N/cm

Informații suplimentare

- Liner: PV31 = folie liner din HDPE albă siliconizată, compatibilă cu benzile de tabbing PSA tesa® 50699/50099

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77220>