



tesa® 61970

Informații Produs



Bandă de etanșare a cutiilor din film PP dublu adezivă de 220μm cu dispozitiv de dezlipire manuală

Descriere produs

tesa® 61970 este o bandă transparentă, dublu adezivă, formată dintr-un suport PP și un adeziv acrilic cu aderență ridicată. Banda de sigilare a cutiilor din film cu două fețe a fost concepută pentru închiderea cutiilor din carton ondulat și este adecvată pentru reciclare, în conformitate cu metoda INGEDE. Adezivul acrilic cu aderență ridicată oferă performanțe de lipire fiabile chiar și la temperaturi ridicate și pe suprafețe rugoase de carton. Banda tesa® 61970 este prevăzută cu un dispozitiv de dezlipire manuală (strat interior extins) pentru îndepărtarea convenabilă a stratului interior.

Caracteristici

- Îndepărtarea rapidă a stratului interior datorită dispozitivului de dezlipire manuală
- Aderență inițială ridicată pentru închidere rapidă
- Performanță fiabilă de lipire chiar și la temperaturi ridicate și pe suprafețe rugoase de carton ondulat
- Ușor de reciclat conform metodei INGEDE

Aplicații

- tesa® 61970 este special concepută pentru închiderea cutiilor de carton ondulat
- Cutii autoadezive pentru comenzi poștale
- Închiderea cutiilor din carton pentru CD-uri și cărți

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de polipropilenă	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul căptușelii	hârtie	• Greutatea căptușelii	102 g/m ²
• Grosime totală	220 μm	• Grosimea căptușelii	84 μm



tesa® 61970

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|--------|
| • Elongatie | 150 % | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 50 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 130 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine | • Viscositate | bine |

Aderență la

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 12.5 N/cm | • Aderența la PET (după 14 zile) | 11.5 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 14 zile) | 14.5 N/cm | • Aderența la polipropilenă (inițial) | 8.5 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 11.5 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 14 zile) | 10 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile) | 12.5 N/cm | • Aderența la polistiren (inițial) | 13 N/cm |
| • Aderența la policarbonat (inițial) | 15 N/cm | • Aderența la polistiren (după 14 zile) | 14.5 N/cm |
| • Aderența la policarbonat (după 14 zile) | 16.5 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 11.5 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 7 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 17.5 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (după 14 zile) | 8 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 13 N/cm |
| • Aderența la PET (inițial) | 11 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 13.5 N/cm |

Informații suplimentare

Pentru role, se recomandă utilizarea dozatoarelor tesa® pentru a obține rezultate optime.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=61970>