




tesa® 62622

Informații Produs



150µm double-sided black high performance foam tape

Descriere produs

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Caracteristici

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Aplicații

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------|
| • Backing material Grid | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | acrilic vâscos, acrilic, acrilic modificat | • Culoare | negru, bej |
| • Type of liner Grid | PET | • Grosimea căptușelii | 50 µm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--|-------|
| • Elongatie | 380 % | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 90 °C |
| • Rezistența la rupere | 12 N/cm | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |



tesa® 62622

Informații Produs

Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	10 N/cm	• Aderența la policarbonat (inițial)	13 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	14 N/cm	• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	13 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	12 N/cm	• Aderența la plexiglas (inițial)	13 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	13 N/cm	• Aderența la plexiglas (după 14 zile)	13 N/cm
• Aderența la sticlă (inițial)	13.5 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	13 N/cm
• Aderența la sticlă (după 14 zile)	13.5 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	13 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=62622>