

tesa® 4174

Informații Despre Produs



Bandă mascare linii fine, rezistentă la temperatură

Descriere produs

tesa® 4174 este o bandă de mascare din PVC cu un adeziv din cauciuc natural. Banda este flexibilă, fiind ideală pentru mascarea curbilor și a suprafețelor multidimensionale, asigurând obținerea de margini precise în timpul vopsirii. tesa® 4174 rezistă sub presiunea jeturilor de apă, se pretează la preforme, oferă o stabilizare bună a vopselei și are proprietăți ignifuge. Banda este foarte rezistentă la temperatură și se adaptează modificărilor de dimensiune în timpul proceselor de uscare în cuptor. Este foarte convenabilă la utilizat deoarece e ușor de rupt cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri.

Caracteristici

- Performanță excelentă de mascare pe substraturi vopsite și nevopsite
- Fără fantome sau reziduuri până la 150°C/1 oră
- Mulare bună pe suprafețele multidimensionale
- Marginea nu se ridică și îndepărtare fără urme

Aplicații

*tesa® 4174 se folosește pentru aplicații de mascare și vopsire în linii fine

*Banda permite obținerea de muchii foarte precise în timpul proceselor de vopsire sau pulverizare

*Disponibilă cu liner din hârtie pentru conversie și ștanțare

*Disponibilă ca și preformă personalizată la cerere în versiunea tesa® 54174

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 110 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Rezistența la rupere | 25 N/cm | • Margine de culoare aprinsă | da |
| • Adecvat ștanțării | da | • Rezistența la temperatură (60 min) | 150 °C |
| • Fixarea vopselei | da | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 3.7 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4174

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

tesa® 4174 cu o latime mica (<10mm): aderența la oțel = 2,4N/cm

tesa® 4174 este disponibilă de asemenea pentru poansonare cu liner 4174 PV4: aderența la oțel = 4,4N/cm, rezistența la deslipire de pe liner = 14 cN/cm, fiind de asemenea disponibilă ca și preforme ca tesa® 54174

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4174>